



# 시험 성적서



245-931 강원도 삼척시 언장1길 27  
(Tel: 033-573-3045, Fax: 033-573-3046)

성적서번호 : 1508147

페이지 ( 1 ) / 총 ( 3 )



## 1. 의뢰자

- 기관명 : 주식회사 아이바닥 지점
- 주소 : 충청남도 아산시 신창면 서부남로 480-7
- 의뢰일자 : 2015. 8. 19.

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험대상품목/물질/시료명 : SG3697

4. 시험기간 : 2015. 8. 26.

5. 시험방법 : ASTM E662:2009

6. 시험환경 : 온도 (22.3 ± 1.6) °C, 습도 (49 ± 5) % R.H.

7. 시험결과 : 뒤쪽 시험결과 참조.

- 비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과이며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
2. 본 시험결과는 전체 제품의 품질을 대표하지 않습니다.

확인	작성자	기술책임자(부)
	성명 이 연 진 <i>이연진</i>	성명 김 영 탁 <i>김영탁</i>

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2015. 8. 31.

한국인정기구 인정

재단법인

강원테크노파크원장 *(인)*





# 시험 결과



성적서번호: 1508147  
페이지 ( 2 ) / 총 ( 3 )




## 7.1 ASTM E662 Test Results : *Flaming exposure*

7.1.1 시료명 : SG3697

### 7.1.2 시험결과

Specimen no.	1	2	3	평균
$D_s(1.5 \text{ min})$	39	29	16	28
$D_s(4.0 \text{ min})$	186	143	160	163

### 7.1.3 그래프





# 시험결과



성적서번호: 1508147  
페이지 ( 3 ) / 총 ( 3 )



## 7.2 ASTM E662 Test Results : Non-flaming exposure

7.2.1 시료명 : SG3697

### 7.2.2 시험결과

Specimen no.	1	2	3	평균
$D_s(1.5 \text{ min})$	1.1	1.1	1.1	1.1
$D_s(4.0 \text{ min})$	136	122	70	109

### 7.2.3 그래프

